



DER ROTE®

ZEMENT



EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R DER ROTE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4375	104
Erstarrungsbeginn, min	177	11
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12,3	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	20,8	0,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	44,8	1,6

Ort, Datum Mannersdorf, 20.02.2020

QM-Vermerk *Medaerubel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.