



# DER SCHWARZE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38  
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4696	109
Erstarrungsbeginn, min	148	14
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	16,6	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	26,1	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	51,2	1,8

Ort, Datum Mannersdorf, 13.05.2020 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.