



# DER SCHWARZE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38  
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4649	147
Erstarrungsbeginn, min	157	14
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	16,9	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	27,3	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	53,3	1,8

Ort, Datum Mannersdorf, 04.11.2019

QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.