



DER SCHWARZE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4558	113
Erstarrungsbeginn, min	169	10,6
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	16,0	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	25,8	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	51,6	2,2

Ort, Datum Mannersdorf, 20.02.2020 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.