



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3223	124
Erstarrungsbeginn, min	157	10
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	23,0	2,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	51,0	2,4

Ort, Datum Mannersdorf, 16.11.2020

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

ZEMENT

QUALITÄTSNACHWEIS



DER CONTRAGRESS®



Vertriebsgebiet Mannersdorf
Wiener Straße 10, 2452 Mannersdorf
Tel.: 02168/623 11-2901, Fax: 02168/623 11-2915
vertrieb.mannersdorf@lafarge.com

www.lafarge.at