



# DER GRAUE®

ZEMENT

## EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	3667	157
Erstarrungsbeginn, min	154	9,5
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	11,5	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	19,9	0,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	45,6	1,5

Ort, Datum Mannersdorf, 16.11.2020

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.