



# DER GRÜNE®

ZEMENT

## EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42 DER GRÜNE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4648	123
Erstarrungsbeginn, min	132	8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	19,7	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	30,7	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	56,1	0,9

Ort, Datum Mannersdorf, 16.11.2020

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.