



DER ROTE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R DER ROTE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4285	150
Erstarrungsbeginn, min	152	15
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	10,2	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	18,2	1,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	38,5	2,5

Ort, Datum Mannersdorf, 16.11.2020

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.