



# DER SCHWARZE®

ZEMENT



**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38  
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4538	142
Erstarrungsbeginn, min	139	10
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	15,6	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	25,6	0,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	49,8	1,5

Ort, Datum Mannersdorf, 16.11.2020

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.