


DER BLAUE®

**EN 197-1-CEM I 52,5 R
DER BLAUE®**

 Werk Retznei Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 5055 | 124,8 |
| Erstarrungsbeginn, min | 113 | 9,5 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 28,3 | 0,8 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 40,3 | 0,8 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 63,0 | 1,6 |

 Ort, Datum Retznei, 23.11.2020 QM-Vermerk 

 Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

 Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.