



DER BLAUE SP®



**EN 197-1-CEM I 52,5 R
DER BLAUE SP®**



Werk Retznei Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4814	132,1
Erstarrungsbeginn, min	112	12,6
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	27,5	0,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	41,1	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	64,9	1,5

Ort, Datum Retznei, 23.11.2020 QM-Vermerk *[Signature]*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.