



DER CONTRAGRESS®




**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Retznei Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3832	146,5
Erstarrungsbeginn, min	227	20,3
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	13,8	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	26,2	1,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	53,8	1,2

Ort, Datum Retznei, 23.11.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.