



# DER BLAUE®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	5251	140,5
Erstarrungsbeginn, min	120	12,4
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	28,1	2,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	40,6	1,6
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	61,6	1,7

Ort, Datum Retznei, 05.08.2019 QM-Vermerk *i. A. G. J. G. J. G. J. G.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.