



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Retznei Zeitraum 04.03.2020 - 31.03.2020

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 3825 | 17,7 |
| Erstarrungsbeginn, min | 197 | 27,0 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 17,9 | 0,4 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 27,8 | 2,8 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 51,9 | 2,3 |

Ort, Datum Retznei, 04.05.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.