



DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4606	114,1
Erstarrungsbeginn, min	156	12,9
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	21,2	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	33,9	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	60,6	1,6

Ort, Datum Retznei, 04.05.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.