



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4325	76,8
Erstarrungsbeginn, min	266	13,0
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	3,2	0,3
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ²	26,3	0,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	46,6	1,1

Ort, Datum Retznei, 04.05.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.