



# DER BLAUE SP®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE SP®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4861	120,4
Erstarrungsbeginn, min	126	13,5
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	26,0	1,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	40,4	2,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	64,5	1,4

Ort, Datum Retznei, 04.06.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.