



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R
DER BLAUE®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	5032	137,1
Erstarrungsbeginn, min	146	14,4
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	25,9	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	39,0	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	62,0	1,2

Ort, Datum Retznei, 04.06.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.