



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4560	121,2
Erstarrungsbeginn, min	261	24,7
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	4,1	0,5
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ²	28,3	1,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	48,8	2,2

Ort, Datum Retznei, 04.06.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.