



# DER BLAUE SP®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE SP®



Werk Retznei Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4853	114,4
Erstarrungsbeginn, min	114	14,0
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	29,1	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	42,7	0,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	63,8	0,9

Ort, Datum Retznei, 04.12.2019 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.