



**EN 197-1-CEM I 52,5 R
DER BLAUE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	5127	152,8
Erstarrungsbeginn, min	117	9,8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	28,4	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	40,6	1,6
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	61,5	1,5

Ort, Datum Retznei, 04.12.2019 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.