



# DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42  
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4368	93,9
Erstarrungsbeginn, min	156	14,8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	19,9	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	32,1	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	58,9	1,5

Ort, Datum

Retznei, 04.12.2019

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.