



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4326	64,5
Erstarrungsbeginn, min	244	11,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	2,7	0,2
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ²	23,9	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	41,1	1,1

Ort, Datum Retznei, 04.12.2019 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.