



DER BLAUE SP®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE SP®



Werk Retznei Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4914	113,0
Erstarrungsbeginn, min	120	12,3
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	26,7	0,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	40,5	0,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	63,9	1,2

Ort, Datum Retznei, 15.02.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.