



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Retznei Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3796	131,4
Erstarrungsbeginn, min	236	16,1
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	11,8	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	23,8	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	53,6	2,5

Ort, Datum Retznei, 15.02.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.