



DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4684	102,1
Erstarrungsbeginn, min	148	16,3
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	19,3	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	32,0	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	59,6	1,8

Ort, Datum Retznei, 15.02.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.