



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4489	188,2
Erstarrungsbeginn, min	249	11,7
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	4,0	0,5
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ²	26,6	2,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	46,9	2,6

Ort, Datum Retznei, 15.02.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.