



DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4477	129,6
Erstarrungsbeginn, min	160	16,1
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	19,1	1,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	31,2	1,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	58,5	2,2

Ort, Datum

Retznei, 05.08.2019

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.