



DER BLAUE SP®



**EN 197-1-CEM I 52,5 R
DER BLAUE SP®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	5059	76,5
Erstarrungsbeginn, min	98	15,4
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	28,9	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	42,2	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	63,0	1,8

Ort, Datum Retznei, 05.08.2019 QM-Vermerk *i. A. J. J. J. J.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.