



DER SCHWARZE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4324	152,8
Erstarrungsbeginn, min	165	16,0
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	16,0	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	27,9	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	53,5	1,1

Ort, Datum

Retznei, 05.08.2019

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.