



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4370	116,2
Erstarrungsbeginn, min	271	29,1
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	2,5	0,4
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ²	24,4	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	42,1	1,5

Ort, Datum

Retznei, 05.08.2019

QM-Vermerk

i. A. G. G. G. G.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.